

VOLCANBOARD

PLACA LISA DE FIBROCEMENTO



Fácil de fijar



Resistente a la humedad



Incombustible



DESCRIPCIÓN

Placa lisa de fibrocemento, recomendada para revestir fachadas de todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas como en remodelaciones y ampliaciones.

PRODUCTO

Placa lisa de fibrocemento.

COMPOSICIÓN

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, arena y aditivos especiales. Fraguado en autoclave.

COLOR

Gris claro

PRESENTACIÓN

Nombre	(mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rend (m ² /Unid.)	Peso Unit. (kg)	Unid./pallet
Volcanboard	4	1,22	2,44	2,98	18	100
	6	1,22	2,44	2,98	27	70
	8	1,22	2,44	2,98	37	50
	10	1,22	2,44	2,98	43	40

Nota: Pesos aproximados.

CERTIFICACIÓN

› Este producto cumple con la Norma Chilena NCH 86/1 Of. 2006 del I.N.N. "Placas planas de fibrocemento: Requisitos".

› El proceso de fabricación de este producto está certificado por CESMEC según el sistema de certificación "Marca de Conformidad (Sello de Calidad), Modelo ISO CASCO 5.

CARACTERÍSTICAS

- › Libre de asbesto.
- › Autoclavado.
- › Gran durabilidad.
- › Alta estabilidad dimensional.
- › Incombustible.
- › Resistente a la humedad.
- › No le afectan las termitas.
- › Fácil de trabajar (cortar, perforar, fijar).
- › Su instalación es una faena seca y rápida de ejecutar.
- › Puede pintarse de cualquier color.
- › Es resistente a los rayos UV.

TRABAJABILIDAD

Herramientas de corte recomendadas:

- › Cuchillo para fibrocemento.
- › Sierra circular con dientes de carburo-tungsteno.
- › Taladro con broca para concreto (para perforaciones).
- › Escofina.

Nota: Utilice siempre sus elementos de protección personal. En caso de cortes con herramientas eléctricas, use siempre gafas de seguridad y mascarilla para polvo y partículas.

FIJACIONES:

Para estructuras de metal galvanizado

- > Perfil de espesor= 0,45 mm: Tornillo autoavellanante zincado N° 6 x 1", punta fina.
- > Perfil de espesor= 0,90 mm: Tornillo autoavellanante zincado N° 6 x 1", punta broca.

TERMINACIONES:

VolcanBoard® puede recibir variadas terminaciones, las cuales aportan impermeabilidad a la placa:

Látex acrílico: Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. El producto debe estar seco antes de la aplicación de la pintura. Aplicar con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante de pinturas.

Esmalte al agua: Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. El producto debe estar seco antes de la aplicación de la pintura. Aplicar con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante de pinturas.

Pintura texturizada: Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. El producto debe estar seco antes de la aplicación de la pintura. Aplicar con llana o pistola según instrucciones del fabricante de pinturas.

Cerámicas y enchapes: Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. Aplicar un adhesivo cerámico flexible con llana dentada según instrucciones del fabricante de adhesivos. Para esta terminación, se recomienda utilizar VolcanBoard® de espesor mayor o igual a 6 mm. La distancia máxima entre montantes o pie derecho debe ser de 40 cm.

ALMACENAJE:

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar limpio y seco, evitando el contacto con la humedad. Se pueden apilar hasta 4 pallets en altura.

RESISTENCIA AL FUEGO

La placa VolcanBoard® es incombustible.

ELIGE EL ESPESOR DE TU PLACA DE FIBROCEMENTO DE ACUERDO AL USO

4 mm		BASE	USOS: Sobre tablero de madera (OSB, terciado, etc.)	
6 mm		TABIQUE	USOS: Tabiquería uso interior	
6 mm		BASE CERÁMICA Y ENCHAPE	USOS: Para pegar cerámica, porcelanato y enchapes menores	
8 mm		BASE FACHADA	USOS: Como placa base para fachadas secundarias y/o ventiladas	
10 mm		FACHADA	USOS: Placa base para terminación directa, uso de fachadas ventiladas. Tabiquería interior uso zonas húmedas	